ALLTAK®
LINHA DE ADESIVOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

KLEAR

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO disponível com alto brilho e fosco, translúcidos. Liner de papel couché siliconizado, adesivo acrílico reposicionável e filme de proteção.

Indicações: Desenvolvido para proteção e personalização de veículos e faróis, podendo ser utilizado para recorte. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.

Propriedades Físicas:
Frontal: PVC super calandrado polimérico 80 µm e 100µm (micras).
Liner: Papel couché siliconizado $150 g/m^2$.
Adesivo: acrílico reposicionável $20 g/m^2$ ($\pm$ $2 g/m^2$).

Fornecimento e durabilidade:
- Material acondicionado em caixa e bobinas de papelão com largura de 0,46m.
- Durabilidade esperada: 2 anos para uso em exteriores; na horizontal está durabilidade é reduzida à 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20º e 30ºC, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:
- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Lavar utilizando sabão neutro. Materiais texturizados deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.
- Pequenas variações na superfície do filme de proteção são intrínsecas ao seu processo de fabricação que com o uso do soprador térmico são removidas facilmente não interferindo na qualidade final do produto.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 Fax: (11) 2436-2425 CEP: 07176-000
laboratorio@alltak.com.br