

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

4D CARBON

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO com textura especial, disponível em diversas cores. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico reposicionável. Possui tecnologia airflow, exclusivo sistema de micro canais, anti-bolhas que otimizam o tempo de aplicação da película em até 50%.

Indicações: Desenvolvido para proteção e personalização de veículos, aceita impressão digital, podendo ser utilizado para recorte. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC super calandrado polimérico 100µm (micras).
Liner: Papel couché siliconizado 150g/m².
Adesivo: acrílico reposicionável 20g/m² ($\pm$ 2g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixa e bobinas de papelão com largura de 1,50m.
- Durabilidade esperada: 5 anos para uso em exteriores (exceto cores metálicas: 1 ano), na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Lavar utilizando sabão neutro. Materiais texturizados deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CARBON X

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO texturizado, disponível na cor preta (black). Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico reposicionável.

- Indicações:** Desenvolvido para proteção e personalização de veículos, podendo ser utilizado para recorte. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.
- Propriedades** Frontal: PVC super calandrado polimérico 100µm (micras).
- Físicas:** Liner: Papel couché siliconizado 120g/m².
Adesivo: acrílico reposicionável 20g/m² ($\pm$ 2g/m²).
- Fornecimento e durabilidade:**
- Material acondicionado em caixa e bobinas de papelão com largura de 1,22m.
 - Durabilidade esperada: 5 anos para uso em exteriores; na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.
- Armazenagem:** Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.
- Recomendações:**
- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
 - O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
 - Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
 - Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
 - Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte.
 - Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
 - Lavar utilizando sabão neutro. Materiais texturizados deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.
- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.