

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SATIN

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO de textura acetinada, disponível em diversas cores. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico reposicionável.

Indicações: Desenvolvido para proteção e personalização de veículos, podendo ser utilizado para recorte. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.

Propriedades Frontal: PVC super calandrado polimérico 80µm (micras) e cor metálica 100µm (micras).

Físicas: Liner: Papel couché siliconizado 150g/m².

Adesivo: acrílico reposicionável 20g/m² (± 2g/m²).

Fornecimento e

durabilidade:

- Material acondicionado em caixa e bobinas de papelão com largura de 1,38m.
- Durabilidade esperada: 5 anos para uso em exteriores (as cores metálicas – 1 ano), na horizontal esta durabilidade é reduzida à 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem:

Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Lavar utilizando sabão neutro. Materiais texturizados deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SATIN PEARL

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO branca e rosa perolizada de aspecto acetinado. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico reposicionável.

Indicações: Desenvolvido para proteção e personalização de veículos, podendo ser utilizado para recorte. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.

Propriedades Frontal: PVC super calandrado polimérico 160µm (micras).

Físicas: Liner: Papel couché siliconizado 150g/m².

Adesivo: acrílico reposicionável 20g/m² (\pm 2g/m²).

Fornecimento e • Material acondicionado em caixa e bobinas de papelão com largura de 1,38m.

durabilidade: • Durabilidade esperada: 1 ano para uso em exteriores; na horizontal esta durabilidade é reduzida à 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Lavar utilizando sabão neutro. Materiais texturizados deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.

➤ Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.

➤ Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.